

ПФ-115 ТМ «Красиво»

ОПИСАНИЕ : Алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для окраски металлических, деревянных, кирпичных, гипсовых, бетонных и других поверхностей (за исключением полов) эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Деревянная мебель, оконные рамы, дверные блоки и проемы, ограждения, гаражи, строительные конструкции.

СВОЙСТВА: Эмаль отличается широкой палитрой цветов. Покрытие обладает высоким блеском, хорошей твердостью, устойчиво к кратковременному воздействию воды и растворам бытовых моющих средств. Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение 2-х лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Различных цветов
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с	100-130
Степень разбавления по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, %, не более	20
Степень перетира, мкм, не более	50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	20
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	200
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°), %, не менее	45
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), условных единиц, не менее	0,10
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, см, не менее	40
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию	
- воды, ч, не менее	2
- 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не более	15
- индустриального масла, ч, не менее	12

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность очистить от грязи, ржавчины и окалины, непрочных слоев старого покрытия, обезжирить растворителем, высушить и загрунтовать грунтовкой ГФ-021™ РасКрас.

Деревянные поверхности – зачистить шлифовальной шкуркой и удалить образовавшуюся пыль.

ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ: Обеспечить температуру эмали 15-25°C, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

При окраске поверхности большой площади рекомендуется использовать цветную эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Температура воздуха не ниже 10°C. Относительная влажность воздуха не выше 80%.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Кисть, валик, краскораспылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: «на отлип» 6 ч, полное высыхание – не более 20 ч при температуре (20±2)°С.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: Эмаль наносят в 2 слоя.

ТОЛЩИНА ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ: 18-23мкм

РАСХОД: 220-250 г/м².

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Уайт-спирит, сольвент.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты изготовления.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ: ТУ 2312-039-54651722-2003